



TEHNILINE ANDMELEHT

SPEED CLEARCOAT UHS

Suurema kriimukindlusega ja eriti lühikese kuivamisajaga lakk. Kuivamisaeg 5 minutit 60°C juures. Tänu segu pikale elueale on võimalik värvida suuri alasid ja kogu auto korraga. Lakki saab poleerida juba peale 2 tundi kuivamist 20°C juures. Lakk tagab kõrgläike, kõrge kõvaduse ja kriimukindluse.

SEGAMISSUHE



A: Lakk Speed UHS	100
B: Kõvendi Speed UHS	50
C: Akrüüllahusti AV01, AV05, AV25	0% - 5%

FÜSIKALISED OMADUSED

KOOD	KIRJELDUS	KOGUS ÜHEL EUROALUSEL
CS10-1	Lakk Speed UHS 1 L	576
CS10-5	Lakk Speed UHS 5 L	160
HCS10-0,5	Kõvendi Speed UHS 0,5 L	576
HCS10-2,5	Kõvendi Speed UHS 2,5 L	160
AV01	Akrüüllahusti 1 L	576
AV05	Akrüüllahusti 5 L	160
AV25	Akrüüllahusti 25 L	24

PEALEKANDMINE



Kihtide arv	1,5
Rõhk	2 - 2,5 bar
Düüs	1.2 - 1.4 mm



Kuivamisaeg kihtide vahel	8 - 10 minutit
---------------------------	----------------



Segu eluiga pärast laki ja kõvendi kokkusegamist.	60 minutit 20°C juures
---	------------------------

Esimene poolkiht lakki peaks peale kandma kuivanud värvi peale.

Teise kihi peaks peale kandma **täiskihina** ja jätma pikemalt kuivama. Kui kasutate värvikambrit, siis oodake peale teist kihti 15 minutit ja peale seda lülitage värvikamber sisse kuivamisrežiimile.




TEHNILINE ANDMELEHT
SPEED CLEARCOAT UHS

KÖVENDI

Kövendi: **NORMAL**

UHS Speed CS10 laki omaduste ja tehnoloogia tõttu on kövendit ainult ühte universaalset tüüpi (HCS10).

LISATEAVE



Viskoossus (DIN 4/20°C)

16 - 17 s



Tolmukuiv

25 minutit 20°C juures

Puutekuiv

1 h 20°C juures

Töödeldatav kõvadus (poleeritav)

2 - 4 h 20°C juures

5 minutit 60°C juures

Lõplik kõvadus

3 päeva

LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE SISALDUS

Maksimaalne VOC sisaldus tootes

510 g/l

VOC sisalduse piirväärtus kategooria:: II,B/e

840 g/l

Lakk vastab EL standardi direktiivile 2004/42/CE/II,B/e(840)

LÄIGE

Väljundläige

98°

LADUSTAMINE

Ladustada tihedalt suletud pakendis, jahedas ja kuivas kohas, eemal süüteallikatest ja kuumusest. Vältige toote kokkupuudet päikesevalgusega.

LADUSTAMISE AEG

Lakk Speed UHS

24 kuud

Kövendi Speed UHS

MITTE VÄHEM KUI:

12 kuud

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Tööriistade puhastamiseks kasutage akrüüllahustit.

TERVISHOIU- JA OHUTUSEESKIRJAD

Rohkem infot leiate toote ohutuskaardilt.

SPETSIIIFILINE KAAL

Lakk Speed UHS - umbes 1.0 g/cm³

Kövendi Speed UHS - umbes 1.0 g/cm³