



TEHNILINE ANDMELEHT

## CLEARCOAT EXPRESS VHS

VHS lakk, mis kvalifitseerub VOC sisalduse kategooria <420 g/l alla. Väga lühikese kuivamisajaga. Lakki saab poleerida juba peale 2 tundi kuivamist 20°C juures või pärast 5 minutit 60°C juures. Tänu segu pikale elueale on võimalik värvida suuri alasid ja kogu auto korraga. Lakil on kõrgläige, kõrge kõvadus ja kriimukindlus.

### SEGAMISSUHE



A: Lakk Express VHS - 1 L Lakk Express VHS - 5 L	100
B: Kõvendi Express VHS - 0,5 L Kõvendi Express VHS - 2,5 L	50

**Kommentaar** Kasutada ilma lahustita.

### FÜÜSIKALISED OMADUSED

KOOD	KIRJELDUS	KOGUS ÜHEL EUROALUSEL
CX10-1	Lakk Express VHS 1 L	576
CX10-5	Lakk Express VHS 5 L	160
HCX10-0,5	Kõvendi Express VHS 0,5 L	576
HCX10-2,5	Kõvendi Express VHS 2,5 L	160

### PEALEKANDMINE



Kihtide arv	1,5
Rõhk	2 - 2,5 bar
Düüs	1.2 - 1.4 mm



Kuivamisaeg kihtide vahel 8 - 10 min



Segu eluiga pärast laki ja kõvendi kokkusegamist. 40 minutit 20°C juures

**Esimene poolkiht** lakki peaks peale kandma kuivanud värvi peale.

**Teise kihi** peaks peale kandma **täiskihina** ja jätma pikemalt kuivama.

Kui kasutate värvikambrit, siis oodake peale teist kihti 10 minutit ja peale seda lülitage värvikamber sisse 50°C kuumuse peale..




TEHNILINE ANDMELEHT  
**CLEARCOAT EXPRESS VHS**

**KÖVENDI**

Kövendi: **NORMAL**

VHS Express CX10 laki omaduste ja tehnoloogia tõttu on kövendit ainult ühte universaalset tüüpi (HCX10)

**LISATEAVE**



Viskoossus: (DIN 4/20°C)

17 - 19 s



Tolmukuiv

20 minutit 20°C juures

Puutekuiv

1 h 20°C juures

Töödeldav kõvadus  
(poleeritav)

2 h 20°C juures

Lõppkõvadus

5 minutit 60°C juures

3 päeva pärast

**LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE SISALDUS**

Maksimaalne VOC sisaldus tootes

418 g/l

VOC sisalduse piirväärtus kategooria: II,B/e

420 g/l

Lakk vastab EL standardi direktiivile 2004/42/CE/II,B/d(420)

**LÄIGE**

Väljundläige

98°

**LADUSTAMINE**

Ladustada tihedalt suletud pakendis, jahedas ja kuivas kohas, eemal süüteallikatest ja kuumusest. Vältige toote kokkupuudet päikesevalgusega.

**LADUSTAMISE AEG**

Lakk Express VHS

**MITTE VÄHEM KUI:**

24 kuud

Kövendi Express VHS

12 kuud

**TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE**

Tööriistade puhastamiseks kasutage akrüüllahustit.

**TERVISHOIU- JA OHUTUSEESKIRJAD**

Rohkem infot leiate toote ohutuskaardilt.

**SPETSIIFILINE KAAL**

Lakk Express VHS - umbes 1.0 g/cm<sup>3</sup>

Kövendi Express VHS - umbes 1.0 g/cm<sup>3</sup>